



580

553

552

562

555

561

583

551

558

559

568

582

Caratteristiche Tecniche Tessuti CAT/C

Technical particulars Fabrics CAT/C

Denominazione Name	Art. 0723
Categoria Category	-
Composizione ** Composition **	84%C. - 36%P.
Altezza Height	140 cm.
Classe Class	Pelle sintetica traspirante biodegradabile in poliuretano Polyurethane biodegradable perspiring synthetic leather.
Peso Weight	420 gr 420 g
Tintura Dyeing	-
Resistenza abrasione martindale: Martindale abrasion resistance:	50.000 giri 50.000 revs
Resistenza alla trazione Tensile strength	ordito 50Kg/trama 40Kg warp 50Kg/weft 40Kg
Resistenza alla lacerazione Tearing resistance	-
Resistenza allo slittamento fili delle cuciture Sewing wire slippage resistance	-
Resistenza al deterioramento pilling Pilling permanence	-
Allungamento a rottura Ultimate elongation	ordito 13%/trama 19% warp 13%/weft 19%
Solidità colori alla luce (scala dei blue da 1 a 8) Light fastness (scale of the blue colours from 1 to 8)	5/6
Solidità delle tinte allo sfregamento a secco Dry rubbing dye fastness	-
Solidità delle tinte allo sfregamento a umido Humid rubbing dye fastness	-
Trattamento Water Repellent Water Repellent treatment	-
Manutenzione Maintenance	*

I test sono stati effettuati su campioni diversi, pertanto i valori si intendono medi ed indicativi. Evitare l'esposizione diretta dei manufatti ai raggi solari

The tests have been carried out on different samples, that is why the values are to be regarded as average and approximate. Do not expose the manufactured articles to sun rays.

** C. = Cotone / P. = Poliuretano / L. = Lino / V. = Viscosa / A.F. = Altri Filati
Po. = Poliestere

** C. = Cotton / P. = Polyurethane / L. = Linen / V. = Viscose / A.F. = Other Yarns / Po. = Polyester

