

Pelle Morgana



2024



2052



2044



2000



2048



2051



2045



2042



2050



2054



2047



2036



2046



2049



2038



2034



2039



2037



2053

Caratteristiche Tecniche Pelle

Technical particulars Fabrics Leather

Denominazione Name	Pelle Morgana
L'ottima qualità della pelle Morgana deriva da un'accurata selezione di bovini di origine europea. È un mezzo fiore, stampata, semiopaca, mano morbida, tatto leggermente grasso. Il procedimento di tintura è passante, nella stessa tinta della rifinitura. La gamma cromatica, così ampia ed attuale, distingue la pelle Morgana per l'eccellente possibilità legata alle più esigenti proposte di design. <i>The excellent quality of the Morgana leather is due to a scrupulous selection of cattle of European origin. Half grain, printed, semiopaque, soft handle, slightly greasy to the feel. The dyeing process is a soaking one, in the same dye of the finishing. The colour range, so wide and modern, distinguishes the Morgana leather for its excellent potentiality related to the most demanding design proposals.</i>	
Materia prima Raw material	bovine extraeuropee extra-European cattle
Tipo di tintura Type of dyeing	tintura passante soaking dyeing
Tipo di rifinitura Type of finishing	mezzo fiore half-grain
Tipo di concia Type of tanning	concia al cromo type of tanning: chrome tanning
Stampa Printing:	finto fiore capra goat imitation grain
Taglia - Spessore Size - thickness	46 ft2 circa - 1,0/1,1 mm. 46 ft2 approximately - 1,0/1,1 mm.

	valori medi average values	norme di riferimento reference regulations
Resistenza allo strofinio <i>Erasability</i>		
a secco <i>dry</i>	500	min. 4
ad umido <i>humid</i>	80	min. 4
con sudore <i>with sweat</i>	50	min. 4
Ancoraggio rifinitura <i>Finishing fastening</i>	min. 2	IUF 470
Fatica alla flessione <i>Bending fatigue</i>	min. 20000	IUP 20 UNI 8433 DIN 53351
Invecchiamento colore <i>Colour ageing</i>	min. 3	DIN 53303 T1 B1
Solidità alla luce <i>Light fastness</i>	min. 3	IUF 402 BS 1006-Bo2 DIN 54004
Cigarette test	classe 1[^] <i>1st class</i>	ISO 8191,1 EN 1021,1 BS 5851,1

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

For technical reasons it is not possible to warrant the same colour shade in each lot. Polyurethane biodegradable perspiring synthetic leather.

